

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"Термостойкие изделия и
инженерные разработки"



АО "ТИИР"

Россия, 150048, г. Ярославль, Московский пр., 149
тел. (4852) 44-29-31, факс (4852) 44-15-91
e-mail: tit@yarslavsk.ru

ООО «Центр АТИ»

14.05.2020 № 10-20/105
на № _____ от _____

В ответ на Ваш запрос касательно предоставления сертификата на дет.41-050-2441 и дет. 41-049-2441 сообщаем, что указанная продукция не подпадает под действие технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (№ ТР ТС 018/2011) и не включена в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» Предоставление сертификата соответствия на данную деталь не требуется.

Генеральный директор

М.З.Левит

Катков
442560



ISO 14001:2015



ISO 9001:2015
IATF 16949:2016



Ростов
150048, г. Ярославль, Московская пр. 1-29
АО «ТИНЬКО»

СНП-4-006-2013

ПАСПОРТ № 734

на эксплуатацию тормозного безаварийного для автомобилей КАМАЗ
из комплектации ТИПР-461

Дет. 41-049-2441, 41-050-2441

Количество Партия
Дата изготовления 03.08.05

Наименование показателей	Норма по ТУ 2571-007- 00152129-2001	Результаты испытаний
1. Внешний вид, маркировка, упаковка	Должны соответствовать требованиям ТУ	соответствуют
2. Геометрические размеры, мм	Должны соответствовать требованиям чертежа	соответствуют
3. Твердость по Бринеллю HB 10/500/30	15-30	188
4. Коэффициент трения по чугуну марки СЧ 15 по ГОСТ 1412, не менее	0,44	0,55
5. Линейный износ по чугуну марки СЧ 15 по ГОСТ 1412, мм, не более	0,25	0,06
6. Изменение массы в жидких средах, %, не более	1,0 1,0	0,19 0,10

Заключенное ОТК изделие

ТУ 2571-007-00152129-2001

Подпись ОТК



Россия
150448-1 Ярославль, Московский пр. 149
АО «ИИП»

111.4 УМ-ИИП-2013

ПАСПОРТ № 140

на наклежку торсионно-брызговую для автомобилей КАМАЗ

из композиции ТИП-461

Дет. 41-049-2441, 41-050-2441

Количество 1
Партия

Дата изготовления 03.2020

Наименование показателей	Норма по ТУ 2571-007- (015)2129-2001	Результаты испытаний
Внешний вид, маркировка, упаковка	Должны соответствовать требованиям ТУ	Совместу- ют
1. Геометрические размеры, мм	Должны соответствовать требованиям чертежа	Совместу- ют
2. Твердость по Бринеллю НВ 10/500/30	15-30	18,8
3. Коэффициент трения по чистую марку СЧ 15 по ГОСТ 1412, не менее	0,44	0,54
4. Линейный износ по чистую марку СЧ 15 по ГОСТ 1412, мм, не более	0,25	0,1
5. Изменение массы в жидких средах, %, не более		
в воде	1,0	0,24
в масле	1,0	0,05

Заключение ОТК: Испытание (20076) ТУ 2571-007-00152129-2001

Подпись ОТК

